

## Tapis de box pour chevaux (SD)

Le tapis de box pour chevaux est constitué d'un mélange d'élastomères particulièrement robustes et résistants, spécialement conçus pour une utilisation dans l'écurie. Le tapis de box est posé dans des écuries traditionnelles, des parcs, des écuries ouvertes ou des cabanes de pâturage, c'est-à-dire dans toutes les zones où se trouvent et se reposent des grands chevaux (sang chaud et froid). Lorsqu'il est utilisé correctement, le tapis de box a une durée de vie supérieure à la moyenne. Il est perméable à l'eau, ventilé sur sa face inférieure et il isole bien contre le froid du sol. Il absorbe les bruits d'impact, il protège le système musculo-squelettique du cheval et il est antidérapant. Il peut être utilisé pour la conduite de tracteurs et il convient aux machines pour recueillir le fumier.

Dans les écuries traditionnelles (sans accès libre à une zone sablonneuse ou herbeuse), comme pour tout sol d'étable, il faut prévoir suffisamment de litière pour retenir l'urine produite.

### Données du produit

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Couleur             | <b>Rouge brique</b>                          |
| Système de fixation | <b>Pose irrégulière – Décalage aléatoire</b> |
| Taille              | <b>1000 x 1000 x 43 mm</b>                   |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Poids        | <b>36 kg/pièce = 36 kg/m²</b> |
| Conversion   | <b>1 m² = 1 pièce</b>         |
| Taille utile | <b>100 × 100 × 4,3 cm</b>     |

## Propriétés




### Couleur Rouge brique

Ce rouge brique mêle des tonalités terre cuite et brun rouge dans une surface vivante qui s'intègre naturellement aux jardins et aux terrasses.




### Matériau

Le mélange se compose des morceaux d'élastomères assez grossièrement hachés, très résistants aux charges mécaniques et chimiques, et du granulat de pneus à gros grains ; principalement du caoutchouc naturel (NR) et du caoutchouc synthétique, c'est-à-dire le styrène-butadiène (SBR). Ce matériau a été spécialement optimisé pour la production de tapis d'écurie pour chevaux.



### Système de fixation

Les dalles sont posées selon ce que l'on appelle un « calepinage à joints décalés de manière irrégulière », ce qui signifie que les rangées sont disposées avec un décalage non uniforme. Dans cette méthode, la chute d'une dalle à la fin d'une rangée est utilisée comme première dalle de la rangée suivante. Ce mode de pose est particulièrement économique en matière de matériaux et assure une stabilité optimale des dalles. Quel que soit le mode de pose, l'ensemble de la surface doit être bordé par une finition adaptée.



### Structure de la face inférieure

La face inférieure de la dalle est dotée d'une structure en relief composée de troncs de pyramides inversés. Ces troncs de pyramides, d'environ 15 mm de hauteur, sont spécialement conçus pour améliorer la résistance aux intempéries, la stabilité dimensionnelle et les propriétés d'amortissement de la dalle, tout en assurant un drainage efficace de l'eau lors d'une utilisation en extérieur. Les dalles peuvent être posées sur des surfaces solides telles que le béton, l'asphalte, le pavage autobloquant ou les dalles en pierre naturelle, ainsi que sur des systèmes d'étanchéité de toitures ou des grilles en plastique pour gazon. Veuillez suivre les instructions de pose pour une installation correcte.

## Tapis de box pour chevaux (SD)

### Caractéristiques



#### Efl

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Efl



#### Intérieur & Extérieur

Résistant aux intempéries et au gel – utilisation polyvalente à l'intérieur comme à l'extérieur.

### Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact – Valeur de l'échelle 3 = atténuation nette

Résistance au glissement (EN 16165) – Valeur de l'échelle 3 = angle moyen d'acceptation env. 15°, groupe R10

Densité apparente - valeur d'échelle 4 = de 900 à 1000 kg/m<sup>3</sup>

Isolation thermique – Valeur de l'échelle 4 = Conductivité thermique env. 0,09 W/(m·K)

Perméabilité à l'eau (EN 12616) – Échelle 2 = Infiltration jusqu'à 10 mm/h (10 l/h/m<sup>2</sup>)

**Michael Schladt WARCO**  
Revêtements de sol •  
Vloerbedekkingen  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
du mercredi au vendredi, de 10:00 à  
16:00

**Conseil technique • Technisch advies**  
02 808 83 35

E-mail: [info@warco.be](mailto:info@warco.be)  
Internet: [www.warco.be](http://www.warco.be)