

Piastrella da esterno Classic (HZ)

La Piastrella da esterno Classic unisce un'estetica sobria a un'elevata praticità. L'incastro nascosto collega le piastrelle in una superficie stabile, sulla quale rimane visibile solo il classico disegno a fughe incrociate. I tagli per bordi e angoli si realizzano in modo rapido e preciso, e il pavimento può essere sollevato e riposato quando necessario.

La struttura porosa permette all'acqua piovana di defluire rapidamente, mantenendo la superficie asciutta e sicura in ogni condizione meteo. La piastrella è antiscivolo, ammortizzante, antigelo e facile da mantenere – ideale per terrazzi e balconi.



Dati del prodotto

Colore	Avorio	Peso	5.6 kg/pezzo = 22.4 kg/m²
Sistema di fissaggio	Sistema puzzle velato con fase arrotondata	Conversione	1 m² = 4 pezzo
Dimensioni	540 x 540 x 30 mm	Dimensioni utili	50 x 50 x 3 cm 0,25 m²

Proprietà




Colore Avorio

Tonalità avorio chiara e cremosa, dal carattere morbido e discreto.



Materiale

Questo prodotto ha una struttura a due strati. Lo strato inferiore portante è composto da granuli ELT ("End of Life Tyres") neri e puliti (miscela di gomma naturale NR e stirene-butadiene SBR), legati con poliuretano. Lo strato d'usura superiore è realizzato con granuli EPDM (etilene-propilene-diene monomero) monocolore, di granulometria mista (0,5–4,0 mm), tinti in massa e privi di tossicità. Il poliuretano agisce da legante. I granuli EPDM colorati rimangono visibili sulla superficie, conferendo un aspetto uniforme e intenso.



Sistema di fissaggio

I margini della piastrella sono sagomati come risalto a gradino con incastro puzzle integrato – due lati positivi, i rimanenti due a specchio negativo. L'incastro genera una connessione durevole e robusta. Poiché il meccanismo è collocato sotto il piano nel risalto, rimane completamente invisibile. Emerge un motivo di fuga rettangolare con linee arrotondate: la superficie appare tranquilla e regolare. Durante la posa l'orientamento delle piastrelle deve essere rispettato rigorosamente.



Struttura della parte inferiore

Il lato inferiore combina canali di drenaggio profondi circa 4 mm disposti a schema quadrato con incavi a cupola di circa 15 mm di profondità. Le cupole migliorano l'ammortizzazione degli urti e contribuiscono alla stabilità dimensionale della piastrella. In ambienti esterni e umidi, l'acqua può defluire seguendo la pendenza attraverso i canali; su strati portanti permeabili, infiltra direttamente nel sottofondo. Consultare le istruzioni di montaggio.

Piastrella da esterno Classic (HZ)

Caratteristiche



Resistente al gelo

Resiste al gelo e all'acqua che congela nel materiale – senza creparsi, strapparsi o rompersi.



Adatto all'acqua clorata

Buona resistenza all'acqua clorata, ai detergenti contenenti cloro e all'acqua delle piscine.



Interno & Esterno

Resistente agli agenti atmosferici e al gelo – versatile per uso interno ed esterno.



Cfl-s1

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: Cfl-s1
Contributo limitato all'incendio. Limitato sviluppo di fumo.



Tossicologicamente sicuro

Nessuna emissione di sostanze nocive non conformi, l'odore iniziale della gomma si attenua nel tempo.



Resistente al colore e ai raggi UV

La superficie in granuli di gomma EPDM è stabile nel colore e resistente ai raggi UV nel tempo (sole).

Valori comparativi

Il confronto dei dati tecnici su una scala da 1 a 5 offre un modo pratico per confrontare oggettivamente le proprietà rilevanti dei prodotti WARCO, facilitando la scelta del prodotto più adatto all'applicazione desiderata. Nella pagina dettagliata di ciascun prodotto sono disponibili le informazioni dettagliate sui valori della scala e sul loro calcolo.

Permeabilità all'acqua (EN 12616) – Scala 4 = Infiltrazione ca. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Isolamento termico – Valore scala 3 = Conduttività termica ca. 0,11 W/(m·K)

Resistenza alla compressione - Valore scala 2 = ca. 0,75 mm di ammaccatura residua dopo 24 ore di scarico (BS 7188)

Resistenza all'abrasione – Resistenza all'usura abrasiva – Valore della scala 2 = "buono" (BS 7188)

Resistenza allo scivolamento (EN 16165) – Valore scala 4 = angolo medio di accettazione ca. 16°, gruppo R10

Classe di resistenza allo scivolamento DS (EN 14041) - Valore scala 5 = Coefficiente di attrito ca. 0,6

Densità apparente - valore scala 2 = 780 a 840 kg/m³

Smorzamento di urti, vibrazioni e rumori da calpestio – Valore scala 3 = attenuazione evidente

Michael Schladt WARCO
Pavimentazioni
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Da mercoledì a venerdì, dalle 10:00
alle 16:00

Consulenza tecnica
045 7860261

E-mail: info@warco.it
Internet: www.warco.it