

Piastrelle balcone gomma (XT)

Le piastrelle balcone gomma WARCO formano un rivestimento drenante e resistente agli agenti atmosferici per balconi e logge. Si posano a secco, senza fissaggi permanenti, come strato singolo oppure in sistema sandwich con piastrelle funzionali XX. L'incastro a puzzle unisce gli elementi e crea un giunto capillare quasi invisibile sulla superficie.


La struttura a due strati combina uno strato d'usura in granulato EPDM con uno strato di base in granulato ELT da pneumatici riciclati. Il rivestimento è antiscivolo, fonoassorbente e permeabile all'acqua; l'acqua defluisce seguendo la pendenza del supporto. La superficie resta utilizzabile tutto l'anno ed è facile da pulire con acqua e attrezzature comuni.



Dati del prodotto

Colore	Granito grigio	Peso	3.17 kg/pezzo = 15.93 kg/m²
Sistema di fissaggio	Sistema puzzle senza fase – Strato superiore in sandwich	Conversione	1 m² = 5.03 pezzo
Dimensioni	485 x 485 x 18 mm	Dimensioni utili	44,6 x 44,6 x 1,8 cm

Proprietà



Colore Granito grigio

Diverse sfumature di grigio e antracite creano un effetto simile alla pietra levigata.

Materiale

Il prodotto ha una struttura a due strati. Lo strato superiore, spesso circa 3,3 mm, è composto da granulato EPDM colorato in massa e legato con poliuretano stabilizzato ai raggi UV. L'EPDM è una gomma etilene-propilene-diene monomero di nuova produzione. La superficie mantiene una struttura a pori aperti. Lo strato inferiore è formato da granulato ELT nero e pulito di granulometria media, legato con poliuretano. ELT significa "End of Life Tyres". Lo strato portante è pressato a densità standard.

Caratteristiche



Interno & Esterno

Resistente agli agenti atmosferici e al gelo – versatile per uso interno ed esterno.



Resistente al gelo

Resiste al gelo e all'acqua che congela nel materiale – senza creparsi, strapparsi o rompersi.



Tossicologicamente sicuro

Nessuna emissione di sostanze nocive non conformi, l'odore iniziale della gomma si attenua nel tempo.



Cfl-s1

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: Cfl-s1
Contributo limitato all'incendio. Limitato sviluppo di fumo.



Resistente al colore e ai raggi UV

La superficie in granuli di gomma EPDM è stabile nel colore e resistente ai raggi UV nel tempo (sole).

Valori comparativi

Il confronto dei dati tecnici su una scala da 1 a 5 offre un modo pratico per confrontare oggettivamente le proprietà rilevanti dei prodotti WARCO, facilitando la scelta del prodotto più adatto all'applicazione desiderata. Nella pagina dettagliata di ciascun prodotto sono disponibili le informazioni dettagliate sui valori della scala e sul loro calcolo.

Resistenza all'abrasione – Resistenza all'usura abrasiva – Valore della scala 2 = "buono" (BS 7188)

Classe di resistenza allo scivolamento DS (EN 14041) - Valore scala 5 = Coefficiente di attrito ca. 0,6

Resistenza allo scivolamento (EN 16165) – Valore scala 4 = angolo medio di accettazione ca. 16°, gruppo R10

Permeabilità all'acqua (EN 12616) – Scala 4 = Infiltrazione ca. 600 mm/h (600 l/h/m²)

Smorzamento di urti, vibrazioni e rumori da calpestio – Valore scala 2 = attenuazione confortevole

Densità apparente - valore scala 2 = 780 a 840 kg/m³

Isolamento termico – Valore scala 2 = Conduttività termica ca. 0,12 W/(m·K)

Michael Schladt WARCO
Pavimentazioni
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Da mercoledì a venerdì, dalle 10:00
alle 16:00

Consulenza tecnica
045 7860261

E-mail: info@warco.it
Internet: www.warco.it