

WARCO

Des sols fiables.

**Cfl-S1**

Supplément classe Cfl-s1 (Cfl)

Cette option permet de commander un revêtement de sol WARCO en classe de réaction au feu Cfl-s1 au lieu d'Efl selon EN 13501-1. Elle s'utilise dans les hôtels, ERP et salles de sport lorsque la réglementation incendie exige un classement supérieur. La nécessité d'un classement Cfl-s1 est définie par le bureau de contrôle.

Le classement Cfl-s1 est obtenu par l'ajout d'un additif ignifugeant au granulat ELT et au liant PU pendant la fabrication. L'option doit être spécifiée à la commande, car aucun traitement ultérieur ne permet d'obtenir ce classement après fabrication. L'élasticité, l'absorption des chocs, le confort de marche et l'isolation acoustique restent inchangés.

Données du produit

Couleur		Poids	0 kg/m²
Système de fixation	nicht relevant		
Taille	0 x 0 x 20 mm	Taille utile	DZ 2 cm

Propriétés

Couleur

Matériau

WARCO

Des sols fiables.

Supplément classe Cfl-s1 (Cfl)

Caractéristiques

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Michael Schladt WARCO

Revêtements de sol •

Vloerbedekkingen

Andergasse 17

67434 Neustadt an der

Weinstraße

WARCO Gallery

Klemmhof 9

67433 Neustadt an der Weinstraße

du mercredi au vendredi, de 10:00 à

16:00

Conseil technique • Technisch advies

02 808 83 35

E-mail: info@warco.be

Internet: www.warco.be