

(LZ)

Der Event-Boden Podium ist ein wiederverwendbarer Veranstaltungsboden aus PU-gebundenem ELT-Gummigranulat für Messen sowie Sport-, Kultur- und Musikevents in Hallen, Zelten und im Freien. Die Platten werden schwimmend verlegt und über eine verdeckte Puzzle-Verzahnung verbunden, ohne Kleben oder Schrauben, in Kreuzfuge oder Drittelsversatz. Nach dem Event lassen sie sich schnell aufnehmen, reinigen und einlagern.

Die rutschhemmende, trittelastische Oberfläche gibt sicheren Halt, schont die Gelenke und dämpft Schritt- und Rollgeräusche. Der Boden ist wasserdurchlässig und trocknet rasch, sodass Regen abläuft. Er ist pflegeleicht, witterungsbeständig und mehrfach einsetzbar.

Dati del prodotto

Colore **Rosso mattone**

Sistema di fissaggio

Sistema puzzle velato con fase arrotondata

Dimensioni **540 x 540 x 30 mm**

Peso

5.6 kg/pezzo = 22.4 kg/m²

Conversione

1 m² = 4 pezzo

Dimensioni utili

50 x 50 x 3 cm | 0,25 m²

Proprietà




Colore Rosso mattone

Un rosso mattone intenso di tonalità terra, con una grana vivace che richiama pavimentazioni mediterranee e spazi verdi.



Materiale

Il prodotto è composto da granulato di gomma ELT pulito con granulometria da fine a media e da un legante poliuretanico. ELT sta per "End-of-Life Tyres" e indica gomma ottenuta dal riciclo di pneumatici fuori uso. Dal punto di vista chimico si tratta di una miscela di gomma naturale (NR) e gomma stirene-butadiene (SBR). Per i prodotti neri o antracite viene utilizzato un legante incolore. Nelle varianti colorate un legante pigmentato forma un rivestimento colorato sui granuli neri. La superficie presenta una struttura fine.



Sistema di fissaggio

I margini della piastrella sono sagomati come risalto a gradino con incastro puzzle integrato – due lati positivi, i rimanenti due a specchio negativo. L'incastro genera una connessione durevole e robusta. Poiché il meccanismo è collocato sotto il piano nel risalto, rimane completamente invisibile. Emerge un motivo di fuga rettangolare con linee arrotondate: la superficie appare tranquilla e regolare. Durante la posa l'orientamento delle piastrelle deve essere rispettato rigorosamente.



Struttura della parte inferiore

Il lato inferiore combina canali di drenaggio profondi circa 4 mm disposti a schema quadrato con incavi a cupola di circa 15 mm di profondità. Le cupole migliorano l'ammortizzazione degli urti e contribuiscono alla stabilità dimensionale della piastrella. In ambienti esterni e umidi, l'acqua può defluire seguendo la pendenza attraverso i canali; su strati portanti permeabili, infiltra direttamente nel sottofondo. Consultare le istruzioni di montaggio.

(LZ)

Caratteristiche



Efl

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: Efl



Tossicologicamente sicuro

Nessuna emissione di sostanze nocive non conformi, l'odore iniziale della gomma si attenua nel tempo.



Interni e aree esterne riparate

Per ambienti interni ed esterni riparati. Evitare ristagni d'acqua e umidità persistente.



Resistente al gelo

Resiste al gelo e all'acqua che congela nel materiale – senza creparsi, strapparsi o rompersi.



Con stabilizzazione UV

Il granulato di gomma ELT contiene stabilizzatori UV. Il colore o il rivestimento colorato non ingiallisce.

Valori comparativi

Il confronto dei dati tecnici su una scala da 1 a 5 offre un modo pratico per confrontare oggettivamente le proprietà rilevanti dei prodotti WARCO, facilitando la scelta del prodotto più adatto all'applicazione desiderata. Nella pagina dettagliata di ciascun prodotto sono disponibili le informazioni dettagliate sui valori della scala e sul loro calcolo.

Densità apparente - valore scala 2 = 780 a 840 kg/m³

Isolamento termico - Valore scala 3 = Conduttività termica ca. 0,11 W/(m·K)

Smorzamento di urti, vibrazioni e rumori da calpestio - Valore scala 3 = attenuazione evidente

Classe di resistenza allo scivolamento DS (EN 14041) - Valore scala 4 = Coefficiente di attrito ca. 0,53

Resistenza all'abrasione - Resistenza all'usura abrasiva - Valore della scala 4 = "eccellente" (BS 7188)

Resistenza alla compressione - Valore scala 2 = ca. 0,75 mm di ammaccatura residua dopo 24 ore di scarico (BS 7188)

Permeabilità all'acqua (EN 12616) - Scala 3 = Infiltrazione ca. 300 mm/h (300 l/h/m²)

Resistenza allo scivolamento (EN 16165) - Valore scala 4 = angolo medio di accettazione ca. 16°, gruppo R10

Michael Schladt WARCO
Pavimentazioni
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Da mercoledì a venerdì, dalle 10:00
alle 16:00

Consulenza tecnica
045 7860261

E-mail: info@warco.it
Internet: www.warco.it